


S25051 PLASTER FINISHER GREY



1000 ml
1000 ml



Applicazione a
spatola



24 ore a 20°C



0-300µ



24h a 20°C

P 120
P 240

Descrizione

Filler

Stucco epossidico bicomponente per rasature a finire. Di granulometria fine può essere usato per rasature sottili, per chiudere le porosità di stucchi epossidici a carica leggera predisponendo le superfici alla successiva fase di verniciatura.

Colore

Grigio

Caratteristiche peculiari

- Buona flessibilità
- Ottima impermeabilità
- Elevata versatilità d'impiego
- Buona rapidità d'essiccazione

Dati tipici

Peso specifico A e B: 1,54 g/ml
Durezza shore D: 55

Preparazione del supporto

Primer epossidici Stoppani

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Stucchi epossidici Stoppani

Carteggiare a secco con carta p 80-120

Applicazione

A spatola.

Condizioni applicative:

Umidità relativa < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura supporto 5° > dew point

Preparazione della miscela

S25051 PLASTER FINISHER GREY SOL A
S25052 PLASTER FINISHER GREY SOL B

Volume	Peso
1000 ml	1000 g
1000 ml	1000 g

Pot life a 20°C: 60'

N° di rasature: 1+1 di rifinitura se necessario

Spessore consigliato: fino a 300 µ

Resa teorica A + B : 3,3 m² per 1l allo spessore di 300 µ

Aumenti di temperatura provocano riduzioni di pot-life.

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	Min 48 h	Min 24 h	Min 12 h

SCHEMA TECNICA N° S198-I
REV. 04/2011

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu